

AFCONA – 3033



化学成份

聚醚有机改性有机硅

产品简介

溶剂型涂料的增滑剂和流平剂。

产品特性

AFCONA-3033 是带有端基改性，特殊的聚硅氧烷。这种特殊改性能赋予涂料漆膜表面光滑和平整的特性。这种光滑特性属于爽型特征，特别适用于木器漆和热塑型树脂的涂料体系。

它有优异的相容性，非常适用于各种清漆。也会带来一定的稳泡性。因此，对于泡沫敏感的涂料体系应该另外添加消泡剂，如 AFCONA-2020, AFCONA -2720 和 AFCONA- 2722 来消泡和防止泡沫的产生。然而，在常规喷涂体系，并不需要额外添加这些的消泡剂。

AFCONA-3033 适用于以下领域:

- 1) 所有的木器漆体系，包括硝基、酸固化和聚氨酯涂料体系。假如紫外光固化涂料有透明度的要求时，它也可以使用；
- 2) 适用于热塑型树脂的涂料体系，像热塑性丙烯酸树脂和硝基漆体系。它能赋予涂料良好的滑度和流平特性。

产品规格

活性成份	14 - 16%
溶剂	醋酸丁酯
密度 20 °C	0.89 - 0.91 g/cm ³
折光指数	1.396 - 1.406
闪点	43 °C
外观	透明至微黄液体

添加量

总配方的 0.1 - 1.0%

常规情况下:

它的添加量为总配方的 0.2 - 0.5%

添加方法

AFCONA-3033 可以在生产过程中任何阶段加入,在分散阶段加入，有助于加快颜料的润湿速度。

储藏

AFCONA-3033 应存放在阴凉干燥的地方，未开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为五年。

包装

25 公斤和 180 公斤不回收铁桶。

埃夫科纳聚合物股份有限公司.

中国江苏省南通市海门区三厂工业园青龙港大庆路 29 号(226121)

电话: 0513 8265 8995 传真: 0513 8265 8159 网址: www.afcona.com

本资料信息及技术建议是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留基于科技进步或深入研发而作出变更的权利。

此版本替代之前所有中文版本