

# AFCONA – 3252



## 化学成份

烷烃改性有机硅聚合物

## 产品简介

水油通用型有机硅增滑剂和流平剂。

## 产品特性

AFCONA-3252 是全活性成分的烷烃改性聚硅氧烷，它能确保涂膜拥有良好的清爽手感，同时能够帮助涂膜流平，提高涂膜平整度。AFCONA-3252 提供的滑度属于干爽手感，适用于溶剂型涂料和水性涂料系统。

AFCONA-3252 稳泡性较低，即便用于需要修补重涂面漆,对层间附着的影响较小。

AFCONA-3252 推荐用于所有木器漆涂料体系，硝基，酸固化和聚氨酯涂料体系等，也可以用于高温烘烤体系。

AFCONA-3252 用于热塑性丙烯酸树脂和硝基体系等普通的流平剂的滑度表现不佳的体系时，也能提供很好的流平和滑度。

## 产品规格

不挥发份	≥95% (120°C,30 分钟)
密度	0.96 - 0.99g/cm <sup>3</sup> (20°C)
折光指数	1.405-1.425 (25°C)
闪点	>100°C
加氏色号	不大于 4
外观	透明至浅黄色液体(25°C)

## 添加量

总配方的 0.1- 0.5%

常规场合下：

添加量为总配方的 0.1-0.3%

## 添加方法

AFCONA-3252 可在生产的任何阶段加入,添加后需附加剪切力从而使其在体系内得到良好的分散。

## 储藏

AFCONA-3252 应存放在阴凉干燥的地方，未开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为三年。

## 包装

25 公斤和 190 公斤不回收塑料桶。

埃夫科纳聚合物股份有限公司.

中国江苏省南通市海门区三厂工业园青龙港大庆路 29 号(226121)

电话：0513 8265 8995 传真：0513 8265 8159 网址：[www.afcona.com](http://www.afcona.com)

本资料信息及技术建议是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适用性或针对特定用途的担保。我们保留基于科技进步或深入研发而作出变更的权利。

此版本替代之前所有中文版本