

# AFCONA – S373



## 化学成份

氟碳改性聚丙烯酸酯

## 产品简介

溶剂型涂料的防缩孔剂，基材润湿剂和流平剂

## 产品特性

AFCONA-S 373 系氟碳改性的聚丙烯酸酯。它属于不含有有机硅的流平剂，没有层间附着问题。然而，为了得到更加优良的全面特性，我们也推荐它与合适的有机硅流平剂配合使用于高级工业面漆。

AFCONA-S373 是 AFCON-3777 和 AFCONA-3773 更高性价比的版本，AFCONA-S373 的相容性居于适中水平，在流平，后期流动控制和消泡性能之间形成更适中的平衡，易于通用化。

AFCONA-S373 有如下优良性能：

1. 改进涂料的流平性；
2. 防止缩孔；
3. 有助于基材润湿；
4. 有消泡和脱泡剂的功能；
5. 不影响层间附着力，不影响重涂。

AFCONA-S373 适用于所有的溶剂型涂料，特别适于下列领域：

- 1) 所有溶剂型烤漆的流平剂，防缩孔剂特别推荐用于卷材涂料
- 2) 聚氨酯涂料的流平剂，防缩孔剂和抑泡助剂；
- 3) 环氧树脂涂料的流平剂和防缩孔剂。

## 产品规格

活性成分	48-52%
溶剂	二甲苯/烷基苯
密度 20 °C	0.93 - 0.95 g/cm <sup>3</sup>
闪点	40°C
颜色	不大于 3
外观	透明至微黄低粘液体

## 添加量

总配方的 0.3 - 2.0%  
常规情况下：  
它的添加量为总配方的 0.3 - 0.8%

## 添加方法

AFCONA-S373 应在每批产品生产的最后阶段加入。

## 储藏

AFCONA-S373 应存放在阴凉干燥的地方，未开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为五年。

## 包装

25 公斤和 190 公斤不回收铁桶。

埃夫科纳聚合物股份有限公司.

中国江苏省南通市海门区三厂工业园青龙港大庆路 29 号(226121)

电话：0513 8265 8995 传真：0513 8265 8159 网址：[www.afcona.com](http://www.afcona.com)

本资料信息及技术建议是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留基于科技进步或深入研发而作出变更的权利。

此版本替代之前所有中文版本