

AFCONA - 2050-100



化学成份

不含有机硅的消泡物质

产品简介

这是一款强消泡剂被推荐应用于所有的溶剂型涂料里的消泡。

产品特性

AFCONA-2050-100 是一款强的消泡剂，除气干醇酸树脂外，与其余大部分树脂都有良好的相容性。

AFCONA-2050-100 适用绝大部分溶剂型涂料、打印油墨、热塑性树脂体系，其可以有效消除气泡，不管是因为地材润湿引起的气泡还是其他情况。

正如上面描述的，AFCONA-2050-100 不仅具有强消泡性还具有抑制泡沫产生的特性。在大多数情况下，会得到满意的除泡效果。为进一步增加脱泡功能，可以混合 0.1-0.2% 的有机硅消泡剂 AFCONA - 2023 或者 AFCONA - 2045。

有与 AFCONA-2050-100 为不含溶剂的全有效分版本，可以应用于对 VOC 有限制要求的应用领域。

产品规格

不挥发份	≥96% (150°C, 30 分钟)
密度	0.92 - 0.95 g/cm ³ (20°C)
折光指数	1.465 - 1.485 (25°C)
闪点	>100 °C
外观	无色至略带黄色透明粘稠液体(25°C)

添加量

总配方的 0.1 - 1.0%

常规情况下：

它的添加量为总配方的 0.20 - 0.50%

添加方法

作为一个强消泡剂，AFCONA-2050-100 可以在生产的过程中加入，如果是后添加，则必须保证它在体系里有良好的分散。

储藏

AFCONA-2050-100 应存放在阴凉干燥的地方，未开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为五年。

包装

25 公斤和 180 公斤不回收塑料桶。

埃夫科纳聚合物股份有限公司.

中国江苏省南通市海门区三厂工业园青龙港大庆路 29 号(226121)

电话：0513 8265 8995 传真：0513 8265 8159 网址：www.afcona.com

本资料信息及技术建议是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留基于科技进步或深入研发而作出变更的权利。

此版本替代之前所有中文版本