

AFCONA-3252



化学成分

烷烃改性有机硅聚合物

产品简介

水油通用型有机硅增滑剂和流平剂。

产品特性

AFCONA-3252 是全活性成分的烷烃改性聚硅氧烷，它能确保涂膜拥有良好的滑爽手感，同时帮助涂膜流平。AFCONA-3252 可提供干爽光滑的手感，适用于溶剂型涂料和水性涂料系统。

AFCONA-3252 稳泡性较低，即便用于修补面漆，对层间附着力的影响也较小。

AFCONA-3252 推荐用于所有木器涂料体系，如硝基漆、酸固化涂料和聚氨酯涂料体系等，也可用于高温烘烤体系。

AFCONA-3252 在热塑性丙烯酸树脂和硝基体系等传统流平剂表现欠佳的体系中，也能提供良好的滑爽性和流平性。

产品规格

不挥发分	≥95% (120°C, 30 分钟)
密度	0.96 - 0.99g/cm ³ (20°C)
折光指数	1.405 - 1.425 (25°C)
加氏色号	不大于 4
闪点	>100°C
外观	透明至浅黄色液体(25°C)

添加量

总配方的 0.1-0.5%

常规场合下：

添加量为总配方的 0.1-0.3%

添加方法

AFCONA-3252 可在生产的任何阶段加入，添加后需附加剪切力从而使其在体系内得到良好的分散。

储藏

AFCONA-3252 应存放在阴凉干燥的地方，未开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为三年。

包装

25 公斤和 190 公斤不回收桶。

产品安全信息请查阅产品安全技术说明书。

埃夫科纳聚合物股份有限公司。

中国江苏省南通市海门区三厂工业园青龙港大庆路 29 号(226121)

电话：0513 8265 8995 传真：0513 8265 8159 网址：www.afcona.com

本资料信息及技术建议是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留基于科技进步或深入研发而作出变更的权利。

此版本替代之前所有中文版本