

AFCONA-3778



化学成分

聚丙烯酸酯共聚物

产品简介

溶剂型和无溶剂型涂料的流平剂。

产品特性

AFCONA-3778 是一款纯聚丙烯酸酯流平剂。众所周知，聚丙烯酸酯具有良好的流动控制和流平特性。AFCONA-3778 在大多数涂料体系里也有消泡剂功能。

AFCONA-3778 有如下优点：

1. 改善流平性；
2. 消泡和脱泡功能；
3. 并能防止浮色发花；
4. 无层间附着力问题。

AFCONA-3778 的推荐应用领域如下：

- 1) 卷材和罐头涂料；
- 2) 各种聚氨酯涂料；
- 3) 烤漆体系；
- 4) 双组分环氧树脂涂料；
- 5) 气干型醇酸树脂涂料。

产品规格

| | |
|------|--------------------------------------|
| 不挥发分 | 69 - 72% (150°C, 30 分钟) |
| 溶剂 | 二甲苯 |
| 密度 | 0.98 - 1.00 g/cm ³ (20°C) |
| 加氏色号 | 不大于 3 |
| 闪点 | 45°C |
| 外观 | 透明至微黄液体 (25°C) |

添加量

总配方的 0.3-2.0%

常规情况下：

它的添加量为总配方的 0.3-0.8%

添加方法

AFCONA-3778 应在每批产品生产的最后阶段加入。

储藏

AFCONA-3778 应存放在阴凉干燥的地方，未开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为五年。

包装

25 公斤和 200 公斤不回收桶。

产品安全信息请查阅产品安全技术说明书。

埃夫科纳聚合物股份有限公司.

中国江苏省南通市海门区三厂工业园青龙港大庆路 29 号(226121)

电话：0513 8265 8995 传真：0513 8265 8159 网址：www.afcona.com

本资料信息及技术建议是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留基于科技进步或深入研发而作出变更的权利。

此版本替代之前所有中文版本