

AFCONA-2050



化学成分

不含有机硅的消泡物质

产品简介

适用于所有溶剂型涂料的强消泡剂，兼具流平性能。

产品特性

AFCONA-2050 是一款性能独特的消泡剂，兼具卓越的抑泡消泡能力和较好的流平性。与绝大多数市售消泡剂不同，它不会对漆膜流平产生负面影响。

AFCONA-2050 适用于溶剂型涂料、印刷油墨及热固性树脂体系，无论气泡是否由底材引起，均可快速消除。

如上所述，AFCONA-2050 不仅消泡能力强，更能有效抑制泡沫产生，在大多数情况下可获得满意的消泡效果。若需进一步提高脱泡能力，建议混入 0.1-0.2% 的有机硅消泡剂 AFCONA-2023 或 AFCONA-2045。

推荐 AFCONA-2050 应用的领域如下：

- 1) 硝基和酸固化木器漆，特别是用淋幕涂布的涂料系统；
- 2) 用于喷涂或者刷涂的双组分聚氨酯漆（高光清漆除外）；
- 3) 冷固化环氧树脂系统，同样适用于不饱和聚酯系统（SMC，BMC 和胶衣）。
- 4) 采用淋涂和浸涂工艺的烤漆系统。
- 5) 其它对罐内透明度要求不高的溶剂型色漆和消光漆系统。

注意：AFCONA-2050 不推荐用于气干醇酸树脂体系。

产品规格

溶剂	特殊沸点石油溶剂/丙二醇甲醚醋酸酯
密度	0.83 - 0.86 g/cm ³ (20°C)
折光指数	1.430 - 1.440 (25°C)
闪点	30°C
外观	无色至黄色透明液体 (25°C)

添加量

总配方的 0.1-1.0%

常规情况下：

它的添加量为总配方的 0.20-0.50%

添加方法

作为一个强消泡剂，AFCONA-2050 可以在生产的过程中加入，如果是后添加，则必须保证它在体系里有良好的分散。

储藏

AFCONA-2050 应存放在阴凉干燥的地方，未开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为五年。

包装

20 公斤和 170 公斤不回收桶。

产品安全信息请查阅产品安全技术说明书。

埃夫科纳聚合物股份有限公司.

中国江苏省南通市海门区三厂工业园青龙港大庆路 29 号(226121)

电话：0513 8265 8995 传真：0513 8265 8159 网址：www.afcona.com

本资料信息及建议是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适用性或针对特定用途的担保。我们保留基于科技进步或深入研发而作出变更的权利。

此版本替代之前所有中文版本