

AFCONA-K258-12



化学成分

改性聚氨酯高分子聚合物溶液

产品简介

适用于各种颜料稳定和分散的高分子量润湿分散剂

产品特性

AFCONA-K258-12 通过空间位阻稳定作用使得各类型的颜料都有极佳的解絮凝状态，从而提升漆膜光泽、提升展色和遮盖表现、增进颜色色强。AFCONA-K258-12 可以降低色浆粘度，改善流动性，提升颜料在色浆中的占比。

AFCONA-K258-12 对无机和有机颜料都表现出出色的稳定性能。AFCONA-K258-12 推荐用于溶剂型工业涂料，特别适用于卷材涂料，其与一般聚氨酯分散剂不同，对酸催化氨基烤漆系统的固化几乎没有负面影响。

注：AFCONA-K258-12 在 4°C 及以下存放，有可能产生结晶行为，需加热恢复并混合均匀后使用，不影响品质。

产品规格

不挥发分	29 - 32% (120°C, 30 分钟)
溶剂	丙二醇甲醚醋酸酯/二甲苯/醋酸丁酯/仲丁醇
密度	0.93 - 0.97 g/cm ³ (20°C)
酸值	8 - 14 mg KOH/g
闪点	26°C
外观	透明至微雾黄色液体(25°C)

添加量

添加量的计算系以助剂的活性成分对颜料重量的百分数，如下：

无机颜料：	2 - 10%
有机颜料：	20 - 40%
炭黑：	30 - 80%

添加方法

AFCONA-K258-12 必须在颜料加入前，添加到研磨基料中混合均匀。

储藏

AFCONA-K258-12 应存放在阴凉干燥的地方，未开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为五年。

包装

25 公斤和 180 公斤不回收桶。

产品安全信息请查阅产品安全技术说明书。

埃夫科纳聚合物股份有限公司.

中国江苏省南通市海门区三厂工业园青龙港大庆路 29 号(226121)

电话：0513 8265 8995 传真：0513 8265 8159 网址：www.afcona.com

本资料信息及技术建议是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留基于科技进步或深入研发而作出变更的权利。

此版本替代之前所有中文版本